TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ ρυτιδώσεων

WRINKLE • RAGGRINZANTE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βαφή διαλύτου ενός συστατικού με ειδικές ρητίνες, που δημιουργεί ανάγλυφη ρυτιδωμένη υφή μέσω θερμικής επεξεργασίας.

ΧΡΗΣΗ

Θερμοανθεκτικές, συμβατές επιφάνειες.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Διακοσμητικό φινίρισμα για μεταλλικά εξαρτήματα, έπιπλα και αντικείμενα που αντέχουν τον κύκλο ψησίματος.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν	WRINKLE – 1K / CS402
Απόδοση	3–4 m²/kg (θεωρητική)
Μπεκ / πίεση	1,5–1,8 mm / 3–3,5 atm
Καταλύτης / αραίωση	Χωρίς / 5–20% DN500 εφόσον απαιτείται
Θερμοκρασία εφαρμογής / υγρασία	10–28°C / έως 65%
Θερμοκρασία φούρνου	80–90°C
Παραμονή μετά τη ρυτίδωση	30–40 λεπτά
Αποθήκευση	5–35°C / 2 μήνες

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίζουμε, τρίβουμε και απολιπαίνουμε το υπόστρωμα. Αστάρι όπου απαιτείται, με επιβεβαιωμένη αντοχή στον κύκλο ψησίματος.

Μέταλλο / συμβατό πλαστικό	SV366 WHITE – υπό έλεγχο συμβατότητας
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE – μόνο μετά από δοκιμή

Δεν συνιστάται για PP ή PE. Ελέγξτε τη θερμική αντοχή του υποστρώματος και του ασταριού.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

WRINKLE – RAGGRINZANTE

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% διαλ. πολυουρεθάνης
WRINKLE	Χωρίς	5–20% DN500 (αν απαιτείται)

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία
Τρίβουμε, καθαρίζουμε και απολιπαίνουμε. Αποφεύγουμε την υγρασία.

02 Αστάρωμα
Εφόσον απαιτείται, εφαρμόζουμε συμβατό αστάρι σύμφωνα με το TDS του.

03 Προετοιμασία WRINKLE
Αναδεύουμε καλά. Χωρίς καταλύτη. Αραίωση 5–20% DN500 εάν χρειάζεται.

04 Ψεκασμός
Για λαμαρίνα 1–2 mm εφαρμόζουμε 100–150 μm υγρού φιλμ. Για μεγαλύτερη μάζα αυξάνουμε αντίστοιχα το πάχος.

05 Θερμική επεξεργασία
Σε κατάλληλο επαγγελματικό φούρνο βαφής, στους 80–90°C, μέχρι να σχηματιστούν οι ρυτιδώσεις.

06 Ολοκλήρωση
Παραμονή στον φούρνο για επιπλέον 30–40 λεπτά μετά τη ρυτίδωση.

06 / Παρατηρήσεις

Το εργοστασιακό σύστημα δεν προβλέπει τελικό βερνίκι. Η εξωτερική χρήση δεν έχει επιβεβαιωθεί. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για υλικά διαλύτου, ΜΑΠ και ακολουθήστε τα SDS. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε με την X-COLOR για αναλυτικές οδηγίες.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη
+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

Facebook Βίντεο εφαρμογής