TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μαγνητικό εφέ μαυροπίνακα

MAGNETIC CHALKBOARD / LAVAGNA MAGNETICA



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ειδική βαφή δύο συστατικών με μαγνητικές ιδιότητες και ματ εμφάνιση μαυροπίνακα.

ΧΡΗΣΗ
Εσωτερικές επιφάνειες, για γραφή με κιμωλία και συγκράτηση μαγνητών.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Για έπιπλα, γραφεία, εκπαιδευτικούς χώρους και διακοσμητικές εφαρμογές. Δύο περάσματα συνιστώνται για τη μέγιστη μαγνητική ιδιότητα.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν	LAVAGNA MAGNETICA – 2K
Απόδοση	5 m²/kg (συνιστώμενη)
Μπεκ	1,5–1,8 mm (προτεινόμενο)
Καταλύτης / αραίωση	25% SIN SX50 / 30% διαλυτικό πολυουρεθάνης
Εφαρμογή	Ψεκασμός / δύο σταυρωτές στρώσεις
Υπόβαθρο	Λευκό αστάρι
Χρήση	Εσωτερική
Τελικό βερνίκι	Δεν εφαρμόζεται

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίζουμε και απολιπαίνουμε την επιφάνεια. Επιλέγουμε συμβατό αστάρι ανάλογα με το υπόστρωμα.

Μέταλλο / συμβατά υποστρώματα	SV366 WHITE
Ξύλο / MDF	POLIFOND 33E WHITE

Για γυαλί, PVC, ABS και ειδικά υποστρώματα επιβεβαιώνουμε τη συμβατότητα του ασταριού.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MAGNETIC CHALKBOARD

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% πολυουρεθάνης
LAVAGNA MAGNETICA	25% SIN SX50	30% πολυουρεθάνης

Αναλογίες συστήματος X-COLOR κατά βάρος.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία και αστάρωμα

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο λευκό αστάρι σύμφωνα με το TDS του.

02 Στέγνωμα και τρίψιμο

Μετά το απαιτούμενο στέγνωμα τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη.

03 Προετοιμασία υλικού

Αναδεύουμε σχολαστικά. Προσθέτουμε 25% SIN SX50 και 30% διαλυτικό.

04 Εφαρμογή μαυροπίνακα

Εφαρμόζουμε δύο σταυρωτές στρώσεις με πιστόλι βαφής.

05 Τελικό στέγνωμα

Αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως πριν από τη χρήση.

06 / Χρόνοι στεγνώματος

Ο χρόνος 6–8 ωρών του αρχικού φυλλαδίου αφορά το αρχικό σύστημα ασταριού. Για τα αστάρια X-COLOR ακολουθούμε τα αντίστοιχα TDS. Οι χρόνοι μεταξύ στρώσεων και πριν από τη χρήση δεν προσδιορίζονται στο αρχικό φυλλάδιο.

07 / Παρατηρήσεις

Δεν εφαρμόζουμε τελικό βερνίκι. Η εξωτερική χρήση δεν έχει επιβεβαιωθεί. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ΜΑΠ και ακολουθείτε τα SDS. Για ειδικά υποστρώματα επικοινωνήστε με την X-COLOR.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη

+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

● f Facebook