TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ τσιμέντου – CONCRETE

RAW CONCRETE R33 • SMOOTH CONCRETE S30 • CROMAS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διακοσμητικό ματ εφέ με ρεαλιστική όψη τσιμέντου. RAW: ελαφρώς τραχιά υφή. SMOOTH: λεπτόκοκκη, πιο λεία υφή.

ΧΡΗΣΗ
Εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλο σύστημα προστασίας X-COLOR.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Έτοιμες χρωματισμένες βάσεις σε ποικιλία αποχρώσεων. Κατάλληλο για διακοσμητικές επιφάνειες, τοίχους, έπιπλα και ειδικές κατασκευές με κατάλληλη προετοιμασία.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση βάσης	1,2 m²/kg συνολικά για δύο στρώσεις
Στρώσεις / εργαλείο	2 / μεταλλική σπάτουλα
Αναμονή μεταξύ στρώσεων	Περίπου 10 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου
Λείανση	P180
Θερμοκρασία εφαρμογής	16–25°C (χώρος και υπόστρωμα)
Αποθήκευση	10–35°C, 6 μήνες από την παράδοση

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρό, σταθερό υπόστρωμα. Σε ακατέργαστη γυψοσανίδα ή τσιμέντο προηγείται στεγανωτικό νερού.

Τοίχος / γυψοσανίδα	AQ075
Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366AF02 WHITE – εποξειδικό
Πλαστικό	SV366AF02 WHITE – έλεγχος πρόσφυσης
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Για τα αστάρια SV366 και POLIFOND ακολουθήστε τα αντίστοιχα TDS. Ελέγξτε τη συμβατότητα του πλήρους συστήματος.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

CONCRETE EFFECT

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
AQ075	—	30–40% νερό
SV366AF02 WHITE	20% EP720	40–50% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% διαλ. πολυουρεθάνης
BASE R33 / S30	—	Χωρίς αραίωση
TM108	—	5–10% νερό εάν απαιτείται
TM205	15% HQ53	10–20% νερό
SV056AD01	30% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα
Εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι. AQ075: μία στρώση με κοντό ρολό, αναμονή τουλάχιστον 6 ώρες.

02 Πρώτη στρώση
Εφαρμόστε την έτοιμη βάση R33 ή S30 με μεταλλική σπάτουλα, σε ελάχιστο πάχος.

03 Αναμονή & λείανση
Αφήστε περίπου 10 ώρες. Τρίψτε με P180 και απομακρύνετε τη σκόνη.

04 Δεύτερη στρώση
Εφαρμόστε με την ίδια τεχνική και διαμορφώστε την επιθυμητή υφή.

05 Τελική προστασία
Μετά το στέγνωμα της βάσης (R33: 5–10 ώρες), επιλέξτε βερνίκι ανά υπόστρωμα.
Τοίχος / γυψοσανίδα: TM108 εσωτερικά ή TM205 για αυξημένη αντοχή και εξωτερικά.
Εφαρμογή με κοντό ρολό: TM108 10–15 m²/kg, TM205 10–12 m²/kg, μία στρώση.
Χρόνος ζωής TM205: περίπου 2 ώρες. Προαιρετική λείανση P180 πριν το βερνίκι.
Έπιπλα, ξύλο, MDF, μέταλλο και πλαστικό: SV056AD01, με έλεγχο συμβατότητας.
Για εφαρμογή και στέγνωμα του SV056AD01 ακολουθήστε το αντίστοιχο TDS.

06 / Παρατηρήσεις

Πλύσιμο μετά από 15–20 ημέρες με μαλακό πανί και ουδέτερο σαπούνι. Η απόδοση εξαρτάται από το υπόστρωμα. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή υποστρώματα άλλου τύπου, επικοινωνήστε με την X-COLOR για αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής. Η εξωτερική χρήση αποτελεί προδιαγραφή X-COLOR· τα αρχικά TDS αναφέρουν εσωτερική χρήση.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη

+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

■ f **Facebook** | ▶ **YouTube – Βίντεο εφαρμογής**