TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ πέτρας γρανίτη

GRANITE STONE • BASE G15 • CROMAS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διακοσμητικό ματ εφέ γρανίτη με μαύρα και λευκά σωματίδια και έντονη αδρή υφή.

ΧΡΗΣΗ
Εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλο σύστημα προστασίας X-COLOR.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Έτοιμη χρωματισμένη βάση σε ποικιλία αποχρώσεων. Για τοίχους, έπιπλα και ειδικές κατασκευές με κατάλληλη προετοιμασία.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση βάσης	1–1,2 m²/kg συνολικά για δύο στρώσεις
Στρώσεις / εργαλείο	1–2 / πλαστική σπάτουλα
Αραίωση βάσης	Χωρίς αραίωση
Στέγνωμα πριν το βερνίκι	Τουλάχιστον 24 ώρες από την τελευταία στρώση
Θερμοκρασία εφαρμογής	16–25°C (χώρος και υπόστρωμα)
Αποθήκευση	10–35°C, 6 μήνες από την παράδοση

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρό, σταθερό υπόστρωμα. Σε ακατέργαστη γυψοσανίδα ή τσιμέντο προηγείται στεγανωτικό νερού.

Τοίχος / γυψοσανίδα	AQ075
Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366 – εποξειδικό
Πλαστικό	SV366 – έλεγχος πρόσφυσης
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Δεν εφαρμόζεται AQ075 πάνω στα SV366 ή POLIFOND. Ακολουθήστε τα αντίστοιχα TDS και ελέγξτε τη συμβατότητα του πλήρους συστήματος.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

GRANITE STONE EFFECT

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
AQ075	—	30–40% νερό
SV366	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% διαλ. πολυουρεθάνης
BASE G15	—	Χωρίς αραίωση
TM108	—	5–10% νερό εάν απαιτείται
TM205	15% HQ53	10–20% νερό
SV056AD01	30% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα
AQ075: μία στρώση με κοντό ρολό, αναμονή τουλάχιστον 6 ώρες. Για τα άλλα αστάρια ακολουθήστε τα αντίστοιχα TDS.

02 Προετοιμασία βάσης
Ήπια χειροκίνητη ανάδευση με σπάτουλα. Όχι ηλεκτρικός αναδευτήρας: διασπά τα λευκά σωματίδια.

03 Εφαρμογή
Απλώστε με πλαστική σπάτουλα και ομοιόμορφη πίεση. Προαιρετική δεύτερη στρώση μετά το στέγνωμα της πρώτης, ανάλογα με το υπόστρωμα, για καλύτερη κάλυψη, πάχος και αδρή υφή.

04 Διαμόρφωση & στέγνωμα
Την επόμενη ημέρα εξομαλύνετε με πλαστική σπάτουλα, προαιρετικά τρίψτε με P240 για πιο λεία υφή. Πριν το βερνίκι αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες από την τελευταία στρώση.

05 Τελική προστασία
Τοίχος / γυψοσανίδα: TM108 εσωτερικά ή TM205 για αυξημένη αντοχή και εξωτερικά. Εφαρμογή με κοντό ρολό: TM108 10–15 m²/kg, TM205 10–12 m²/kg ανά στρώση. Χρόνος ζωής TM205 περίπου 2 ώρες. Έπιπλα και λοιπές συμβατές επιφάνειες: SV056AD01 σύμφωνα με το TDS του.

06 / Παρατηρήσεις

Πλύσιμο μετά από 15–20 ημέρες με μαλακό πανί και ουδέτερο σαπούνι. Η απόδοση και το στέγνωμα εξαρτώνται από το υπόστρωμα και τις συνθήκες. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε με την X-COLOR. Η εξωτερική χρήση αποτελεί προδιαγραφή X-COLOR· το αρχικό TDS αφορά εσωτερική χρήση.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη

+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

Facebook | ▶ YouTube – Βίντεο εφαρμογής