TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ μεταλλικής πέτρας

BRIGHT METALLIC STONE • CROMAS



81025C • ZINC



81026C • GOLD



81027C • PYRITE



81028C • COPPER

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Ακρυλικό πολυουρεθανικό σύστημα δύο συστατικών, διαλύτου, με ανάγλυφη υφή πέτρας και έντονη μεταλλική λάμψη. Για έπιπλα, αντικείμενα και ειδικές κατασκευές. Εσωτερική χρήση· για εξωτερική χρήση απαιτείται κατάλληλη προστασία και επιβεβαίωση του συστήματος από την X-COLOR.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπεκ M-CEMENT	2,5–3 mm
Πίεση αέρα	3–3,5 atm
Κατανάλωση M-CEMENT	0,5–0,8 kg/m²
Απόδοση SV174	4–5 m²/L
Απόδοση μεταλλικής βάσης	4 m²/L
Χρόνος ζωής μείγματος (εργοστασιακή αναφορά)	Περίπου 2 ώρες στους 25°C
Αποθήκευση	5–30°C, 12 μήνες από την αποστολή

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366 – εποξειδικό
Πλαστικό	SV366 – έλεγχος πρόσφυσης
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Καθαρό, σταθερό και απολιπασμένο υπόστρωμα. Ακολουθήστε το TDS του ασταριού. Δεν απαιτείται ενδιάμεσο ALLGRIP WHITE.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

BRIGHT METALLIC STONE

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% πολυουρεθάνης
M-CEMENT RMCB5	40% SIN40	Χωρίς αραίωση
BASE SV174	10% SIN40	Χωρίς αραίωση
METALLIC BASE SM	20% SIN40	30% πολυουρεθάνης
SV056AD01 MATT	30% SIN40	40% πολυουρεθάνης
SV337AC05 UV2 GLOSS	50% SIN40	40% πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα
Εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι και αφήστε να στεγνώσει σύμφωνα με το TDS του.

02 Δημιουργία υφής
Ψεκάστε M-CEMENT RMCB5 WHITE με μπεκ 2,5 mm. Στέγνωμα 6–12 ώρες.

03 Τρίψιμο
Τρίψτε με P500. Η ένταση του τριψίματος καθορίζει την τελική τραχύτητα.

04 Σφράγιση
Εφαρμόστε SV174 ομοιόμορφα. Επαναλάβετε εάν παραμένουν πόροι. Στέγνωμα 2–24 ώρες στους 25°C.

05 Μεταλλική βάση
Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη στρώση SM.005 Zinc, SM.001 Brass, SM.002 Bronze ή SM.003 Copper. Στέγνωμα 2–24 ώρες.

06 Τελική προστασία
Επιλογή SV056AD01 ματ ή SV337AC05 UV2 γυαλιστερό. Το βερνίκι μπορεί να μειώσει τη μεταλλική λάμψη. Επιβεβαιώστε τον χρόνο επαναβαφής και τη συμβατότητα με την X-COLOR.

06 / Παρατηρήσεις

Οι χρόνοι είναι εργοστασιακές τιμές αναφοράς με SIN35 και εξαρτώνται από τις συνθήκες. Το τροποποιημένο σύστημα SIN40 και η τελική προστασία απαιτούν έλεγχο σε δοκίμιο. Για ιδιαίτερες επιφάνειες επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές οδηγίες. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξαερισμό και ΜΑΠ σύμφωνα με τα SDS.

Επικοινωνία: +30 27520 22805 • info@x-color.gr • x-color.gr

Facebook / X-COLOR