TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μεταλλικό αντιχαρακτικό εφέ διαμαντιού

NETTUNO • DIAMOND METALLIC EFFECT

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Ακρυλική μεταλλική επίστρωση δύο συστατικών, υψηλής φωτεινότητας και ανακλαστικότητας, με αυξημένη αντοχή στις χαράξεις. Διατίθεται σε ποικιλία μεταλλικών αποχρώσεων. Για έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και συμβατές αρχιτεκτονικές επιφάνειες. Εσωτερική και εξωτερική χρήση με την κατάλληλη προστασία.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος εφαρμογής	Πιστόλι βαφής
Μπεκ / πίεση	1,5–1,8 mm / 3–3,5 atm
Απόδοση	Περίπου 6 m²/kg
Στρώσεις	1–2 σταυρωτές
Χρόνος ζωής μείγματος	1–2 ώρες
Στεγνό στην αφή	Τουλάχιστον 2 ώρες
Μέγιστη σκληρότητα	24–48 ώρες
Θερμοκρασία αναφοράς	25°C
Αποθήκευση	5–35°C, περίπου 6 μήνες, χωρίς καταλύτη

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366 WHITE – εποξειδικό
Συμβατό πλαστικό	SV366 – έλεγχος πρόσφυσης
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Καθαρό, σταθερό και απολιπασμένο υπόστρωμα. Ακολουθήστε τις τεχνικές οδηγίες του επιλεγμένου ασταριού. Μετά το στέγνωμα τρίψτε και απομακρύνετε τη σκόνη.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

NETTUNO – DIAMOND METALLIC EFFECT

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% πολυουρεθάνης
EFFETTO NETTUNO	20% SIN40	20–30% πολυουρεθάνης
SV056AD01 MATT	30% SIN40	40% πολυουρεθάνης
SV337AC05 UV2 GLOSS	50% SIN40	40% πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα

Εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με το υπόστρωμα. Αφήστε να στεγνώσει σύμφωνα με το TDS του.

02 Τρίψιμο ασταριού

Τρίψτε την επιφάνεια και απομακρύνετε σχολαστικά τη σκόνη.

03 Προετοιμασία NETTUNO

Αναδεύστε καλά για ομοιόμορφη κατανομή των μεταλλικών σωματιδίων. Προσθέστε 20% SIN40 και 20–30% διαλυτικό πολυουρεθάνης.

04 Εφαρμογή μεταλλικού εφέ

Ψεκάστε 1–2 σταυρωτές στρώσεις μέχρι ομοιόμορφης κάλυψης. Στέγνωμα στην αφή τουλάχιστον 2 ώρες, μέγιστη σκληρότητα 24–48 ώρες.

05 Τελική προστασία

Εσωτερικά: προαιρετικό διάφανο βερνίκι (ματ ή γυαλιστερό). Εξωτερικά: SV337AC05 UV2 GLOSS, μετά από επιβεβαίωση συμβατότητας και του παραθύρου επαναβαφής. Στέγνωμα πρόσθετου βερνικιού τουλάχιστον 24 ώρες.

06 / Παρατηρήσεις

Οι χρόνοι εξαρτώνται από θερμοκρασία, υγρασία και πάχος. Απαιτείται δοκιμή πρόσφυσης και συμβατότητας. Για ιδιαίτερες επιφάνειες επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές οδηγίες. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα ΜΑΠ, εξαερισμό και τηρήστε τα SDS. Καθαρισμός εργαλείων με διαλυτικό πολυουρεθάνης ή ασετόν.

Επικοινωνία: +30 27520 22805 • info@x-color.gr • x-color.gr

● f Facebook / X-COLOR