TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ παλαιωμένου μετάλλου

MOIRE • AGED METAL EFFECT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταλλική επίστρωση δύο συστατικών με την ιδιαίτερη εμφάνιση παλαιωμένου μετάλλου.

ΧΡΗΣΗ
Εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλη τελική προστασία.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Διακοσμητικό μεταλλικό φινίρισμα για έπιπλα, αντικείμενα, μεταλλικές κατασκευές και συμβατές αρχιτεκτονικές επιφάνειες.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν	MOIRE – δύο συστατικών
Απόδοση	5 m²/kg
Εφαρμογή	Πιστόλι βαφής / μία σταυρωτή στρώση
Μπεκ	1,5–1,8 mm
Καταλύτης	10% SIN802
Αραίωση	30% διαλυτικό πολυουρεθάνης
Πριν από το βερνίκι	30–60 λεπτά, χωρίς τρίψιμο
Χρήση	Εσωτερική / εξωτερική με βερνίκι UV

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρό, σταθερό και απολιπασμένο υπόστρωμα. Επιλέγουμε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με την επιφάνεια.

Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366 WHITE – εποξειδικό
Συμβατό πλαστικό	SV366 WHITE – έλεγχος πρόσφυσης
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Ακολουθήστε τα αντίστοιχα TDS των ασταριών και ελέγξτε τη συμβατότητα του πλήρους συστήματος.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MOIRE – AGED METAL EFFECT

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% διαλ. πολυουρεθάνης
MOIRE	10% SIN802	30% διαλ. πολυουρεθάνης
SV056AD01 MATT	30% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης
SV337AC05 UV2 GLOSS	50% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες είναι κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο λευκό αστάρι. Αφήνουμε να στεγνώσει σύμφωνα με το αντίστοιχο TDS.

02 Τρίψιμο ασταριού

Τρίβουμε το στεγνό αστάρι και απομακρύνουμε σχολαστικά τη σκόνη.

03 Ανάμειξη MOIRE

Αναδεύουμε καλά και προσθέτουμε 10% SIN802 και 30% διαλυτικό πολυουρεθάνης.

04 Εφαρμογή MOIRE

Ψεκάζουμε μία ομοιόμορφη σταυρωτή στρώση στην επιθυμητή απόχρωση.

05 Τελική προστασία

Μετά από 30–60 λεπτά εφαρμόζουμε βερνίκι χωρίς ενδιάμεσο τρίψιμο. Εσωτερικά προαιρετικό ματ ή γυαλιστερό. Εξωτερικά SV337AC05 UV2. Στέγνωμα βερνικιού τουλάχιστον 24 ώρες.

06 / Παρατηρήσεις

Οι χρόνοι εξαρτώνται από θερμοκρασία, υγρασία και πάχος εφαρμογής. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε με την X-COLOR. Ελέγξτε τη συμβατότητα με δοκιμή εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα ΜΑΠ και ακολουθήστε τα SDS.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη

+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

Facebook