TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ μεταλλικών χρωμάτων

SHINY METAL • METALLO LUCENTE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μεταλλική βαφή δύο συστατικών υψηλής φωτεινότητας, με αντανακλάσεις πραγματικού μετάλλου.

ΧΡΗΣΗ

Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες με την κατάλληλη τελική προστασία.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Για έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και αρχιτεκτονικές επιφάνειες. Ποικιλία μεταλλικών αποχρώσεων, όπως χρυσό, ασημί, χαλκός, μπρούντζος και ορείχαλκος.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν	SHINY METAL – 2K / CSE479
Απόδοση	4 m²/kg (θεωρητική)
Μπεκ / πίεση	1,5–1,8 mm / 3–3,5 atm
Καταλύτης / αραίωση	10% SIN802 / 30% διαλ. πολυουρεθάνης
Εφαρμογή	Ομοιόμορφα διαδοχικά περάσματα
Υπόβαθρο	Ομοιόμορφο λευκό
Χρήση	Εσωτερική / εξωτερική με SV337AC05 UV2
Αποθήκευση	5–30°C / 12 μήνες

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίζουμε, απολιπαίνουμε και προετοιμάζουμε το υπόστρωμα. Επιλέγουμε λευκό αστάρι.

Μέταλλο / συμβατό πλαστικό	SV366 WHITE
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Για γυαλί ή ειδικά υποστρώματα επικοινωνήστε με την X-COLOR.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

SHINY METAL – METALLO LUCENTE

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% πολυουρεθάνης
SHINY METAL	10% SIN802	30% πολυουρεθάνης
SV056AD01 MATT	30% SIN40	40% πολυουρεθάνης
SV337AC05 UV2 GLOSS	50% SIN40	40% πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία και αστάρωμα
Εφαρμόζουμε το κατάλληλο λευκό αστάρι σύμφωνα με το TDS του.

02 Τρίψιμο ασταριού
Μετά το στέγνωμα τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη.

03 Προετοιμασία SHINY METAL
Αναδεύουμε και προσθέτουμε 10% SIN802 και 30% διαλυτικό πολυουρεθάνης.

04 Ψεκασμός
Ομοιόμορφα περάσματα με μικρή ποσότητα υλικού, χωρίς υπερβολικό πάχος.

05 Τελική προστασία
Μετά από 1–2 ώρες, χωρίς τρίψιμο. Προαιρετική εσωτερικά· εξωτερικά SV337AC05 UV2.

06 / Χρόνοι στεγνώματος

Αρχική εξαέρωση / εκτός σκόνης	10–15 / 20–30 λεπτά
Στεγνό στην αφή	1–2 ώρες
Χρόνος ζωής μείγματος	Περίπου 3 ώρες
Πριν το βερνίκι / στέγνωμα βερνικιού	1–2 ώρες / τουλάχιστον 24 ώρες

Εργοστασιακοί χρόνοι στους 25°C ενδεικτικοί με SIN802, εκτός της συμφωνημένης αναμονής πριν το βερνίκι.

07 / Παρατηρήσεις

Το βερνίκι μπορεί να μειώσει τη μεταλλική λάμψη. Γυαλιστερό υπόβαθρο ενισχύει την αντανάκλαση. Οι χρόνοι εξαρτώνται από τις συνθήκες. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ΜΑΠ και ακολουθείτε τα SDS. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη
+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

Facebook Βίντεο 1 Βίντεο 2 Βίντεο 3