TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φθορίζον εφέ

URANO • FLUORESCENT EFFECT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακρυλική φθορίζουσα βαφή δύο συστατικών, με έντονη χρωματική φωτεινότητα.

ΧΡΗΣΗ
Αποκλειστικά για εσωτερικές επιφάνειες. Χωρίς τελικό βερνίκι.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Για έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα, επιγραφές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Έντονος φθορισμός υπό φωτισμό, χωρίς παραμένουσα εκπομπή φωτός στο σκοτάδι.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν	URANO – 2K / CSE01
Απόδοση	3–4 m²/kg (θεωρητική)
Μπεκ / πίεση	1,5–1,8 mm / 3–3,5 atm
Καταλύτης / αραίωση	10% SIN40 / 30% διαλ. πολυουρεθάνης
Εφαρμογή	Ψεκασμός / 1–2 στρώσεις
Υπόβαθρο	Ομοιόμορφο λευκό
Χρήση	Εσωτερική / χωρίς βερνίκι
Αποθήκευση	5–30°C / 12 μήνες

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίζουμε, απολιπαίνουμε και προετοιμάζουμε το υπόστρωμα. Επιλέγουμε λευκό αστάρι.

Μέταλλο / συμβατό πλαστικό	SV366 WHITE
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Για γυαλί ή ειδικά υποστρώματα επικοινωνήστε με την X-COLOR.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

URANO – FLUORESCENT EFFECT

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% πολυουρεθάνης
URANO	10% SIN40	30% πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία και αστάρωμα
Εφαρμόζουμε το κατάλληλο λευκό αστάρι σύμφωνα με το TDS του.

02 Τρίψιμο ασταριού
Μετά το στέγνωμα τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη.

03 Προετοιμασία URANO
Αναδεύουμε και προσθέτουμε 10% SIN40 και 30% διαλυτικό πολυουρεθάνης.

04 Ψεκασμός
Εφαρμόζουμε μία ομοιόμορφη στρώση.

05 Δεύτερη στρώση
Προαιρετικά μετά από περίπου 30 λεπτά για μεγαλύτερη ένταση. Δεν εφαρμόζουμε βερνίκι.

06 / Χρόνοι στεγνώματος

Αρχική εξαέρωση / εκτός σκόνης	10 / 30–40 λεπτά
Δεύτερη στρώση	Περίπου 30 λεπτά
Στεγνό στην αφή	2 ώρες
Χρόνος ζωής μείγματος	Περίπου 3 ώρες

Εργοστασιακοί χρόνοι στους 25°C, ενδεικτικοί με τη νέα αναλογία SIN40 (10%).

07 / Παρατηρήσεις

Οι χρόνοι εξαρτώνται από τις συνθήκες και το πάχος εφαρμογής. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ΜΑΠ και ακολουθείτε τα SDS. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη
+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

Facebook YouTube – Βίντεο εφαρμογής